




SPE-H(INCH) 树脂螺丝(PEEK / 六角螺栓 / 英制螺纹) NEW

WEB 选型指南

WEB CAD Download

耐药品



● 材质、表面处理

符合RoHS2

SPE-H(INCH)	
主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差，请与螺母组合使用。如果不使用螺母，请将与内螺纹的配合控制在20mm(约0.79in)以下。

● 英制螺纹型。

- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良，耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-O级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.XXXX

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/
化工泵

单位 : inch

型号 ①	#螺纹公称直径	L	B	L1	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
SPE-1 / 4-20-3 / 8-H	1/4-20UNC	3/8	0.438	11 / 64	1742	2.04	0.84	10
SPE-1 / 4-20-1 / 2-H	1/4-20UNC	1/2	0.438	11 / 64	1742	2.04	0.93	10
SPE-1 / 4-20-5 / 8-H	1/4-20UNC	5/8	0.438	11 / 64	1742	2.04	1	10
SPE-1 / 4-20-3 / 4-H	1/4-20UNC	3/4	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.1	10
SPE-1 / 4-20-7 / 8-H	1/4-20UNC	7/8	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.2	10
SPE-1 / 4-20-1-H	1/4-20UNC	1	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.3	10
SPE-1 / 4-20-1 1 / 4-H	1/4-20UNC	1 - 1/4	0.438	11 / 64	1742	2.04	1.4	10

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 相关产品

备有公制螺纹型PEEK制六角螺栓

SPE-H ➡ P.XXXX



备有PEEK制六角螺母(英制螺纹)

SPE-N(INCH) ➡ P.XXXX

➡ P.XXXX



● 型号指定

SPE-1/4-20-3/8-H

①

请以包为单位订购。

可以从1根开始订购。 ➡ P.XXXX

1 散装零售 ➡ P.XXXX

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.XXXX

螺纹切割 ➡ P.XXXX

防松动 ➡ P.XXXX

防脱落加工 ➡ P.XXXX

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计

不可对应

欢迎洽询