


**SNSLG** 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓

耐热 耐药品 无磁 高强度 高比强度 SUS 不锈钢



● 材质、表面处理

RoHS

主体	SNSLG
	SUS316L

- 高强度的不锈钢制内六角圆柱头螺栓。
- 拉伸强度 1000N/mm^2 、0.2%承压力 800N/mm^2
- 和一般的不锈钢制内六角圆柱头螺栓相比，承压力约为1.8倍。通过减小螺纹直径及削减个数，实现省空间化、轻量化。
- SUS316L制。耐腐蚀性优良。
- 无磁性。
- 符合JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912标准。形状、尺寸请参考“技术资料(JIS B 1176、ISO 4762)”。

● 用途

省空间、轻量化
FPD制造装置/半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械

● 机械性质

型号・强度等级	特性											
	拉伸强度 (N / mm ²)				0.2%承压力 (N / mm ²)				伸长率 (mm)			
SNSLG *1	1000				800				0.3d			
A2-70 · A4-70 *2	700				450				0.4d			
A2-50 · A4-50 *2	500				210				0.6d			

*1：为公司内部规格值。使用每个生产批次的测试件进行确认。

*2：为JIS B 1054 - 1 : 2013(ISO 3506 - 1 : 2009)“耐腐蚀不锈钢制连接用零件的机械性质－第1部：螺栓、小螺钉及螺柱”的规格值。表中数值仅供参考，并非保证值。

● 磁导率比较

型号・材质	磁导率
SNSLG SUS316L	1.008
SNSL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

● 表中数值仅供参考，并非保证值。

型号 ①	M(粗牙)												D1	L1	B	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	L ②	6	8	10	12	15	20	25	30	35					
SNSLG-M3	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25				5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
SNSLG-M4	M4	0.7	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	7	4	3	1.6 - 5.7
SNSLG-M5	M5	0.8		10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	8.5	5	4	2.7 - 8.4
SNSLG-M6	M6	1		12	15	20	25	30	35	40	45	50	50	10	6	5	5.1 - 11.1
SNSLG-M8	M8	1.25			15	20	25	30		40		50	50	13	8	6	10 - 25
SNSLG-M10	M10	1.5				20	25	30		40		50	50	16	10	8	15 - 28

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNSLG-M3 - 25

①

②

1 散装零售 → P.xxxx

2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

3 螺纹切割 → P.xxxx

4 防松动 → P.xxxx

5 防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计

可对应，费用另计